

EXTENSOIL 14, 14E Y 50C

EXTENSORES NO ETIQUETABLES

Descripción

El Extensoil 14, Extensoil 14E y Extensoil 50C son aceites aromáticos de bajo contenido en PAH's denominados RAE (siglas en inglés correspondientes a Extracto Aromático Residual).

Aplicaciones

Por su carácter plastificante, actúan en las formulaciones de las mezclas de caucho mejorando la procesabilidad en el proceso de extrusión. Son compatibles con cauchos polares por su carácter aromático.

Se utilizan en las formulaciones de tintas de prensa.

Presentación

El Extensoil 14, Extensoil 14E y Extensoil 50C se suministran en camiones cisterna, en bidones de 220 litros o en contenedores de 1.000 litros.

Normativa aplicable

Sujeto a la Recomendación de Concawe nº01/53.

Características técnicas

	UNIDAD	METODO	14	14E	50C
Densidad a 15°C	Kg/l	ASTM D 1298	0.975	0.970	0.976
Viscosidad a 100° C	cSt	ASTM D 445	65-85	50-65	45-70
Punto Inflamación V.A.	°C	ASTM D 92	270 min	230 min	220 min
Punto de anilina	°C	ASTM D 611	75 máx.	100 máx.	65 (típico).

Salvo que se indique lo contrario, los valores presentados en los datos técnicos deben considerarse valores típicos.